

Biozid Sanierlösung TC8101

Материал

Область применения	Водный, микробицидный раствор. Используется при чистке внутренних и наружных поверхностей, пораженных грибом или водорослями перед последующим покрытием. Раствор для санации готов к применению.
Свойства	Не содержит тяжелые металлы и фенолы, не токсичен, легко обрабатывается, со слабым запахом, быстро сохнет, высокая проникающая способность, сохраняет длительно эффективность; высокая капиллярная способность. Не смешивать с другими материалами марки „Tex-Color“.
Цвет	Бесцветный.
Плотность	Ок. 1,0 г/см ³
Вид связующего вещества	Вода, гликоль, консервант, алкидная смола, модифицированная кокосовым маслом-диметил бензил-хлорид аммония, 2-октил-2Н-изоциазол-3-он

Нанесение

Основание	<p>Основание должно быть прочным, чистым, сухим и технически правильно подготовленным. Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" VOB, ДИН 18363, часть С, абз. 3. Отверстия, трещины и неровности перед нанесением грунтовки необходимо выровнять предназначенными для этого материалами.</p> <p>Обработка фунгицидами не должна производиться по мокрому основанию или в дождливую погоду, так как в этом случае фунгицидные* вещества могут не достаточно глубоко проникнуть в основание. Следующая грунтовка водным или содержащим растворитель грунтом согласно структуры основания и области применения.</p> <p><u>Основания, пораженные грибом или плесенью:</u> основания с несильным или средним поражением для санации нанести Tex-Color Biozid Sanierlösung TC8101, не разбавляя и оставить на 24 часа.</p>
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нанесение	<p>Основания с сильным повреждением: предварительно очистить механическим способом, тщательно промыть и хорошо высушить.</p> <p>Поверхности, поврежденные водорослями: тщательно очистить четкой, при необходимости произвести чистку трещин сильным чистящим средством (например Henkel P3), в заключение нанести Tex-Color Biozid Sanierlösung TC8101 .</p> <p>При мокрой чистке и особенно на больших поверхностях рекомендуется применение рационального метода чистки под высоким давлением / горячим паром. Поверхности с экстремально сильным поражением, например на шершавой штукатурке, поверхность дополнительно опалить пропановой газовой горелкой и тщательно обмести. Раствор не пригоден для тепло-изоляционных систем WDVS.</p> <p>Следующие покрытия лучше наносить специальными красками, но непосредственно после полного высыхания основания. Внутри, например фунгицидной, стойкой к истиранию по ДИН EN 13300 краской; снаружи например фасадной краской Tex-Color Perl 2102 FA, специальная краска для эффективной обработки и санации поверхностей, пораженных плесенью и грибком (для лучшей защиты необходимо нанести в два слоя).</p>
Расход	В зависимости от структуры и качества основания ок. 50-150 мл/м ² .
Чистка рабочих инструментов	Сразу после использования промыть водой.
Время высыхания	При температуре + 20 °C и 65 % относительной влажности воздуха - 24 часа.
Температура нанесения	Мин. +5°C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Фасовка	10 л
Хранение	В сухом, прохладном, но защищенном от мороза месте.

Примечания

Утилизация	Согласно местным предписаниям.
*	С фунгицидами обращаться осторожно. Перед применением внимательно прочитать меры предосторожности и информацию о продукте.

Меры безопасности	<p>Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время нанесения и высыхания хорошо проветривать помещение. Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с продуктом. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоциазолинон по тел. 00800 / 63 33 37 82.</p> <p>Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.</p> <p>Первая помощь мероприятия</p> <p><u>Общие указания:</u> загрязненные предметы одежды немедленно удалить. При появлении симптомов или в сомнительных случаях проконсультироваться у врача.</p> <p><u>После вдыхания:</u> вывести на свежий воздух и держать в тепле.</p> <p><u>При контакте с кожей:</u> промыть водой и мылом, прополоскать.</p> <p><u>При попадании в глаза:</u> промыть большим количеством воды (10-15 мин.). Вызвать врача.</p> <p><u>При проглатывании:</u> Вызвать врача. Пострадавшее лицо оставляют в покое. Рвоту не вызывать.</p>
Утилизация	<p>Согласно местным предписаниям.</p>

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.tex-color.de

Техническая информация от 7.2008